

NEGRO VÍA LÁCTEA

El Negro Vía Láctea presenta coloración negra con vetas marcadas de tonalidad grisácea/blanquecina.

PROCESO PRODUCTIVO

El bloque de Negro Vía Láctea llega a CS3 Revestimientos y el proceso se inicia con el aserrado del bloque y su división en placas de 2 o 3 centímetros de espesor, utilizando hilos diamantados. Tras este corte, las placas son apomazadas, resinadas y pulidas y, posteriormente, reciben una capa de producto para aportar mayor brillo a la superficie. Finalmente, las placas son clasificadas, fotografiadas, etiquetadas, medidas y enviadas al stock, donde permanecen almacenadas hasta su envío a los clientes.

INDICACIÓN DE USO



Encimeras



Mesas



Cocicas



Obras de arte



Pisos



Paneles

ACABADOS

Según la solicitud del cliente, el Negro Vía Láctea puede ofrecerse en diferentes acabados, tales como:

- Bruto
- Pulido
- Flameado
- Cepillado
- Apomazado

DATOS TÉCNICOS

* Datos obtenidos del proveedor del material

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA *

Hornblenda	45%
Plagioclasa	25%
Clinopiroxeno	10-15%
Cuarzo	10%
Titanita	5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS *

Densidad aparente	3,061 g/cm ³	-
Porosidad aparente	0,51 %	Baja
Absorción de agua	0,17 %	Baja
Resistencia a la compresión uniaxial	176,2 MPa	Alta
Dilatación térmica lineal (mm/m°C)*10 ⁻³	4,3	Muy baja
Resistencia al impacto de cuerpo duro	0,62 m	Alta
Resistencia a la flexión	6,99 MPa	Baja
Módulo de ruptura	17,12 MPa	Alta

CUIDADOS DE USO

Almacenamiento

- Proteja las piezas de las inclemencias del tiempo, almacenándolas en lugares secos, limpios y en posición vertical.
- Evite el contacto con productos como pinturas, aceites, pigmentos, madera, orina, cigarrillos, masilla para vidrio y otros agentes que puedan causar manchas.

Corte

- Realice el corte en húmedo para evitar la propagación de polvo fino.
- Después del corte, seque y limpie bien los materiales antes de aplicar el sellador superficial.
- Utilice productos hidro y óleo-repelentes de calidad para sellar correctamente las superficies cortadas, incluyendo bordes de fregadero, perforaciones para basureros, desagües, griferías, frentes de encimera y rebajes italianos. Consulte los productos recomendados en nuestra Guía Técnica.

Mantenimiento y protección

- Impermeabilice también el reverso de la pieza en ambientes con posibilidad de humedad ascendente.
- Reaplique periódicamente el sellador hidro y óleo-repelente tanto en la superficie como en todos los bordes recortados, según la frecuencia de uso, pudiendo ser semestral, anual o cuando sea necesario.

Instalación

- Utilice morteros de fijación y rejuntado de alta calidad y flexibilidad.
- Utilice grapas metálicas de soporte y adhesivos de poliuretano de buena calidad para la fijación de cubas y encimeras.

Limpieza

- Utilice productos de limpieza indicados para granitos y evite materiales abrasivos como cepillos de cerdas duras o esponjas de acero.
- Use detergentes neutros y mopas o paños humedecidos con agua.
- Limpie rápidamente cualquier contacto con agentes que puedan causar manchas, como aceite de cocina, vino y salsas, utilizando detergente neutro, agua y una esponja ultra suave.
- Para manchas más agresivas, utilice productos específicos para la eliminación de manchas indicados para granitos.

Cuidados adicionales

- Evite el contacto con agentes abrasivos o productos químicos como lejía, cloro, ácidos y limpiadores abrasivos tipo sapolio.
- Evite el contacto con objetos punzantes o abrasivos como cuchillos o cepillos de cerdas duras, ya que pueden rayar las superficies, especialmente las de acabado pulido.
- No exponga los granitos al fuego directo y utilice soportes para evitar el contacto con objetos calientes, como ollas.
- No exponga el granito a aceite caliente.
- Es importante evitar el apoyo de pesos excesivos sobre encimeras o la caída de objetos muy pesados para prevenir roturas.

Para más información, consulte nuestra Guía Técnica de Granitos o póngase en contacto con el equipo técnico de CS3.