

ZURIQUE

O Zurique, da linha NILAM, de acabamento polido, é uma lâmina de coloração branca, com 12 mm de espessura e disponível em chapas de tamanho 3200 x 1600 mm.

INDICAÇÃO DE USO

	Área externa		Mesas
	Área interna		Obras de arte
	Bancada		Painéis
	Banheiros		Pisos

ACABAMENTOS

Conforme solicitação do cliente, o Zurique pode ser oferecido em diferentes acabamentos, tais como:

- Velvet
- Polido
- Acetinado

RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO

Os testes de resistência ao manchamento são realizados em tempos de contato de 1, 8 e 24 horas entre a superfície testada e agentes manchantes de uso comum no cotidiano.

Em teste realizado pelo laboratório de PeD da CS3, o Zurique de acabamento polido apresentou os seguintes resultados:

Proteção de até 24h de contato contra manchas de:

- Suco de uva
- Refrigerante de cola
- Ácido cítrico / Limão
- Azeite
- Molho de tomate
- Café
- Detergente
- Detergente + esponja
- Desengordurante
- Desinfetante
- Vinagre
- Vinho
- Água sanitária

Proteção de até 8h de contato contra manchas de:

- Cloro

Proteção de até 1h de contato contra manchas de:

- Tinta de caneta

CUIDADOS DE USO

Armazenamento

- Proteja as peças de intempéries, armazenando-as em locais secos, limpos e na posição vertical.
- Evite o contato com produtos como tintas, óleos, pigmentos, madeira, urina, cigarro, massa de vidraceiro e outros agentes que possam causar manchas.

Corte

- Realize o corte a úmido para evitar a propagação de poeira fina.
- Utilize uma base de apoio niveladora como uma chapa de granito, por exemplo.
- Utilize uma serra com diamante de espessura 2,0mm.
- A velocidade de corte deve ser reduzida, entre 1,5 e 1,0 m/min.
- A velocidade de rotação da máquina deve ser de 2000 rpm.
- Lembre-se de realizar o distensionamento de 2cm de cada lado.

Instalação

- Utilize produtos específicos para colagem a aplicação, consulte os produtos indicados no Guia NILAM.
- Respeite os espaços de dilatação térmica ao rejuntar e fixar os revestimentos, principalmente em ambientes com grande variação de temperatura.

Limpeza

- Para limpezas especiais como resíduos de cimento, gesso, respingo de tinta, recomenda-se a utilização de detergente alcalino de limpeza pós-obra indicado para lâminas.
- Utilize produtos de limpeza indicados para rochas sintéticas e evite materiais abrasivos como escovas de cerdas duras ou esponjas de aço, especialmente em superfícies de acabamento polido.
- Use detergentes neutros e esfregões de pano umedecido em água.

- Limpe rapidamente qualquer contato com agentes causadores de manchas, como óleo de cozinha, vinho e molhos, usando detergente neutro, água e esponja supermacia.
- Para manchas mais agressivas, use produtos específicos para remoção de manchas indicados para lâminas.

Cuidados adicionais

- O uso de renovadores de cor para superfícies sintéticas pode ser indicado para eventual manutenção do material.
- Evite contato com agentes abrasivos ou produtos químicos como ácidos e sabões tipo sapólio.
- Evite o contato com objetos perfurocortantes ou abrasivos como facas ou escovas de cerdas duras, pois podem riscar superfícies, especialmente as de acabamento polido.
- Não exponha os materiais da linha NILAM a fogo direto e use suportes para evitar contato com objetos quentes, como panelas.
- Não exponha o seu material NILAM à óleo quente.
- É importante evitar o apoio de pesos excessivos em bancadas ou quedas de objetos muito pesados para evitar a quebra.

Para saber mais informações, consulte nosso Guia técnico da linha NILAM ou entre em contato com o time técnico da CS3.